

СТРУКТУРА НЕОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ

УДК 548.746.30:546.72.74.75.82.9

ЖАРОСТОЙКИЕ МЕТАЛЛЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

© 2012 г. Н. В. Подберезская

Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск
E-mail: podberez@niic.nsc.ru

Поступила в редакцию 28.03.2011 г.

Приведены результаты анализа структурных данных неорганической базы (ICSD, версия 1.7.1, 2010-2) для тугоплавких элементов таблицы Д.И. Менделеева. Получено представление о современном состоянии исследования структур простых веществ, о количестве полиморфных модификаций, их симметрии.

ВВЕДЕНИЕ

По структурным данным неорганической базы (ICSD, версия 1.7.1, 2010-2 БД) [1] для жаростойких элементов таблицы Д.И. Менделеева проведена аналитическая работа с целью поиска новых структурных данных. Работа имеет прямое отношение к тематике научной и практической деятельности Н.В. Белова: из его биографических данных [2] известно, что с 1964 г. и практически до конца жизни он был членом Научного совета по проблеме “Физико-химические основы получения новых жаростойких неорганических материалов” АН СССР, а его научный интерес к закономерностям упаковок начинался с защиты докторской диссертации “Плотнейшие шаровые упаковки”. В [3] обсуждался вопрос о причинах устойчивости объемноцентрированной упаковки, менее плотной (почти на 10%) в сравнении с выложенной из шаров того же диаметра гранецентрированной (коэффициенты упаковки 68.02 и 74.05 соответственно).

В настоящей работе приведены структурные характеристики всех тугоплавких металлов, показаны различия в зависимости от типа структуры и межатомных расстояний в изоструктурных соединениях. Структуры простых соединений, в том числе металлов, определены в 20–30-х гг. прошлого столетия; но с тех пор благодаря техническому совершенствованию метода произошло повышение точности регистрации интенсивностей отражений и значительное усовершенствование программ для расчетов по определению и уточнению кристаллических структур, особенно при использовании метода порошковой дифрактометрии. Поэтому за прошедшее время найдены новые фазы, расширены исследования при разных температурах и давлениях, учтены изменения параметров элементарных ячеек.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По технической классификации к тугоплавким металлам относят переходные *d*-металлы 4-й, 5-й, 6-й, 7-й групп таблицы Менделеева. Наибольшее значение в технике имеют тугоплавкие металлы: Nb, Mo, Cr, Ta и W. Эти металлы и их сплавы используют в основном как жаропрочные материалы. Молибден, вольфрам и хром обладают высокой жаропрочностью, но склонны к хрупкому разрушению. Ниобий и tantal – пластичные материалы и хорошо свариваются [4]. Не входят в техническую классификацию элементы 8-й, 9-й, и 10-й групп (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt), хотя их температуры плавления также высоки, но по свойствам и специфике применения их исключают из промышленной группы. Кристаллографические характеристики для всех металлов по данным последнего структурного исследования представлены в табл. 1.

В качестве комментариев к ней отметим, что кристаллические структуры определялись на монокристаллах и порошках методом дифрактометрии на рентгеновском и синхротронном излучениях, но удивляет, что в работах современного уровня отсутствуют значения температурных параметров и *R*-факторы практически для всех приведенных в документах БД, что отмечается и составителями БД. В таблице приводятся сведения о каждом из элементов, имеющиеся в БД: символ элемента, годы начального и конечного исследования, количество записей в БД, температура плавления (°C) по данным [1], пространственная группа, тип упаковки, параметры элементарной ячейки по последним работам из [1], объем элементарной ячейки, количество формульных единиц в ней, расчетное значение плотности. Добавлены порядковый номер в таблице Д.И. Менделеева и строение электронной оболочки. Отметим, что существуют некоторые разнотечения в значениях температуры плавления, приводящейся в

Таблица 1. Симметрийные и метрические характеристики структур жаростойких элементов

Номер, символ элемента, электронная оболочка, годы периода исследования, количество работ, $t_{\text{пл}}$, °C	Тип упаковки, пространственная группа, область стабильной фазы, °C, параметры элементарной ячейки, Å (a или a/c), параметр минимальной ячейки, Å, объемы $V/V_{\text{мин}}$, Å ³ , Z/D_x , г/см ³			
	ГПУ $P\bar{6}_3/mmc$	ОЦК $I\bar{m}\bar{3}m$	ГЦК $Fm\bar{3}m$	
			Расчетные [6]	Экспериментальные
22 – Ti Ar ³ d ² 4s ² 1921–2004, 20 1685	<до 880 2.9064/4.667 2.9064/4.667 34.14/34.14 2/4.65	>880 3.276 2.837 35.16/17.579 2/4.52	4.06 2.870 66.92/16.731 4/4.75	
40 – Zr Kr ⁴ d ² 5s ² 1921–1993, 13 1952	<847 3.2332/5.1466 3.2332/5.1466 46.59/46.59 2/6.5	>847 3.568 3.089 45.42/22.711 2/6.67	4.51 3.189 91.73/22.933 4/6.6	
72 – Hf Xe ⁴ f ¹⁴ 5d ² 6s ² 1925–1993, 10 2227	<1950 3.198/5.061 3.198/5.061 44.83/44.83 2/13.22	>1950 3.615 3.130 47.24/23.621 2/12.55	4.44 3.139 87.53/21.882 4/13.54	
23 – V Ar ³ d ³ 4s ² 1922–2009, 18 1887		<1887 3.02589 2.620 27.70/13.853 2/6.11	3.79 2.679 54.44/13.61 4/6.21	
41 – Nb Kr ⁴ d ⁴ 5s ¹ 1936–2005, 12 2468		<2468 3.3279 2.882 36.86/18.28 2/8.37	4.23 2.991 75.69/18.922 4/8.615	
73 – Ta Xe ⁴ f ¹⁴ 5d ³ 6s ² 1920–2004, 20 2990		<2990 3.30256 2.860 36.02/18.011 2/16.68	4.22 2.983 75.15/18.788 4/15.99	
24 – Cr Ar ³ d ⁵ 4s ¹ 1919–1993, 15 1890	2.7224/4.4372 2.7224/4.4372 28.46/28.46 2/6.07	<1890 2.884 2.497 24/11.999	3.6 2.545 46.66/11.664 4/7.40	
42 – Mo Kr ⁴ d ⁵ 5s ¹ 1921–2007, 15 2617		<2617 3.149 2.727 31.23/15.613 2/10.20	4.03 2.849 65.45/16.363 4/9.73	
74 – W Xe ⁴ f ¹⁴ 5d ⁴ 6s ² 1917–1975, 14 3137		<3137 3.1652 2.741 31.71/15.855 2/19.25	4.06 2.849 66.92/16.731 4/18.24	
75 – Re Xe ⁴ f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ² 1929–1987, 10 3180	<3180 2.760/4.458 2.760/4.458 29.41/29.41 2/21.03		3.95 2.793 61.63/15.407 4/20.06	

Таблица 1. Окончание

Номер, символ элемента, электронная оболочка, годы периода исследования, количество работ, $t_{\text{пл}}$, °C	Тип упаковки, пространственная группа, область стабильной фазы, °C, параметры элементарной ячейки, Å (a или a/c), параметр минимальной ячейки, Å, объемы $V/V_{\text{мин}}$, Å ³ , Z/D_x , г/см ³			
	ГПУ $P\bar{6}_3/mmc$	ОЦК $I\bar{m}\bar{3}m$	ГЦК $Fm\bar{3}m$	
			Расчетные [6]	Экспериментальные
24 – Fe Ar $3d^64s^2$ 1917–2005, 29 1535	2.473/3.962 2.473/3.962 20.984/20.984 2/8.84 Стабильна выше 8.3 ГПа	<1535 2.8605 2.622 23.41/11.75 2/7.920	3.43 2.425 40.35/12.125 4/9.19	910–1490 3.6544 2.584 48.5/12.125 4/7.60 Данные при 1000°C
44 – Ru Kr $4d^75s^1$ 1920–2004, 17 2310	<2310 2.696/4.269 2.696/4.269 26.872/26.872 2/12.49		3.83 2.708 56.18/14.045 4/11.95	
75 – Os Xe $4f^45d^66s^2$ 1921–1972, 10 3054	<3054 2.7338/4.3195 2.7338/4.3195 27.96/27.96 2/22.59		3.89 2.750 58.86/14.716 4/21.46	
24 – Co Ar $3d^74s^2$ 1919–1993, 17 1495	<417 2.514/4.105 2.514/4.105 22.47/22.47 2/9.05		3.420 2.418 40/10 4/9.78	>417 3.5656 2.521 45.33/11.333 4/8.63
45 – Rh Kr $4d^85s^1$ 1921–2006, 10 1956			3.83 2.708 56.18/14.045 4/11.95	<1956 3.5909 2.539 46.31/11.577 4/14.5
76 – Ir Xe $4f^45d^76s^2$ 1921–1993, 6 2410			3.9 2.757 59.32/14.83 4/21.63	<2410 3.8385 2.521 56.56/14.139 4/22.69
28 – Ni Ar $3d^84s^2$ 1917–1988, 17 1453	Тонкая пленка 2.622/4.321 2.622/4.321 25.73/25.73 2/7.581		3.45 2.439 41.06/10.266 4/9.490	<1453 3.5664 2.491 43.36/11.34 4/8.6
46 – Pd Kr $4d^{10}$ 1921–1980, 17 1552			3.9 2.757 59.32/14.83 4/11.91	<1552 3.8874 2.748 58.75/14.686 4/12.03
78 – Pt Xe $4f^45d^96s^1$ 1921–1993, 15 1772			3.97 2.807 62.57/15.643 4/20.7	<1772 3.9242 2.774 60.43/15.108 4/21.44

Таблица 2. Значения расчетных плотностей ($\text{г}/\text{см}^3$) элементов ГПУ-, ОЦК- и ГЦК-упаковок по данным [1] (в скобках [12])

Элемент	Ti	V	Cr		Fe	Co	Ni
ГПУ	4.65 (4.505)		6.07		8.84	9.05 (8.90)	7.58
ОЦК	4.52 (4.32)	6.11 (6.11)	7.02 (7.19)		7.92 (7.874)		7.58
ГЦК, расч [6]	4.75	6.21	7.40		9.19	9.78	9.49
ГЦК эксп [1]					7.60	8.63	8.6 (8.90)
Элемент	Zr	Nb	Mo		Ru	Rh	Pd
ГПУ	6.5 (6.506)				12.49 (12.37)		
ОЦК	6.67	8.37(8.57)	10.22(10.2)		11.95	11.95	
ГЦК, расч [6]	6.6 11.91	8.615	9.73				
ГЦК, эксп [1]						14.5 (12.41)	12.03 (12.02)
Элемент	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt
ГПУ	13.22 (13.09)			21.03 (21.03)	22.59 (22.61)		
ОЦК	12.55	16.68 (16.6)	19.25				
ГЦК, расч [6]	13.54	15.99	18.24	20.06	21.46	21.63	20.07
ГЦК, эксп [1]						22.69 (22.69)	21.44 (21.46)

разных литературных источниках. Приводятся содержащиеся в [1] данные из [5]. Обобщенно можно сказать (в качестве примечания к таблице), что переход из ОЦК (пр. гр. $I\bar{m}\bar{3}m$) к минимальной ромбоэдрической подъячайке с углами $\alpha = \beta = \gamma = 109.47^\circ$ и параметрами $a = b = c$ осуществляется через половины телесных диагоналей: матрица перехода $0.5 \ 0.5 \ -0.5 / -0.5 \ 0.5 \ 0.5 / 0.5 -0.5 \ 0.5$. Из решетки ГЦК (пр. гр. $F\bar{m}\bar{3}m$) переход в минимальную ромбоэдрическую подъячайку (углы $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$) происходит через половины диагоналей граней, матрица перехода $0.5 \ 0.5 \ 0.0 / 0.0 \ 0.5 \ 0.5 / 0.5 \ 0.0 \ 0.5$. В таблице даются значения линейных параметров таких ячеек, углы не приводятся. Для гексагональной упаковки значения параметров минимальной подъячайки совпадают с таковыми для исходной (матрица перехода $1 \ 0 \ 0 / 0 \ 1 \ 0 / 0 \ 0 \ 1$). Для металлов с ГПУ-, ОЦК- и ГЦК-упаковками структурными типами считают структуры металлов Mg, W, Cu соответственно.

Кроме приведенных в таблице для ряда металлов найдены новые фазы. Титан (фаза высокого давления (4000 МПа): пр. гр. $P\bar{6}/m\bar{mm}$ $a = 4.6$, $c = 2.82 \text{ \AA}$, $V = 51.8 \text{ \AA}^3$, $Z = 3$, $d_{\text{выч}} = 4.62 \text{ г}/\text{см}^3$, структурный тип BaIn_2 [7]. Тантал [8] (модулированные структуры): пр. гр. $P\bar{6}_3/m$, $a = 10.212$, $c = 5.3064 \text{ \AA}$; пр. гр. $P\bar{4}$, $a = 10.1814$, $c = 5.295 \text{ \AA}$; пр. гр. $P\bar{4}/mbm$, $a = 10.815$, $b = 10.815$, $c = 8.76 \text{ \AA}$). Вольфрам [9]: кубическая модификация, пр. гр. $P\bar{m}\bar{3}m$, $a = 5.05 \text{ \AA}$, $V = 128.79 \text{ \AA}^3$, $d_{\text{выч}} = 18.96 \text{ г}/\text{см}^3$, минимальная

подъячайка остается с параметром исходной [9], структурный тип Cr_3Si . Железо [10] (в 2010 г. расчетом *ab initio* найдена тетрагональная фаза: пр. гр. $P\bar{4}_2/m\bar{nn}$, $a = 8.4283$, $c = 4.3911 \text{ \AA}$, $V = 311.93 \text{ \AA}^3$, $Z = 28$, $d_{\text{выч}} = 8.32 \text{ г}/\text{см}^3$ [10]). Палладий [11]: $P\bar{3}m1$: $a = 2.779$, $c = 6.806 \text{ \AA}$, $V = 45.52 \text{ \AA}^3$, $Z = 1$ состава $\text{Pd}_{1.7}$, $d_{\text{выч}} = 6.6 \text{ г}/\text{см}^3$. Анализ данных таблицы показывает, что не всегда совпадают значения плотностей для элементов ГЦК-структурь, полученные из параметров элементарных ячеек, рассчитанных из радиусов элементов и измеренных экспериментально (Fe, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt). Критерием могли бы служить значения измеренной плотности, но, к сожалению, в БД таковых нет ни для одного из элементов. Это можно сказать и о нарушениях в соотношении плотностей ГПУ-, ГЦК- и ОЦК-упаковок. Для более удобного сопоставления результатов в табл. 2 для всех модификаций упаковок представлены значения плотностей из БД и из [12] (в скобках). Кроме того, работы выполнены разными авторами, что приводит к некоторому различию результатов между собой. Даже по работе расчетного плана [6] возникает вопрос о полном совпадении данных для рядом стоящих Ru и Rh и находящихся в разных периодах таблицы Ir и Pd. В рамках данной работы дать объяснения этим несогласованностям нет возможности.

В 1986 г. утверждена заявка на изобретение упрощенного технологического процесса производства порошков сплава рения с родием [13]. Для этого использовались координационные соедине-

ния (КС). Способ получения: $[RhPy_4Cl_2]ReO_4$, (пиридин Py = C_5H_5N) загружают в кварцевую лодочку, помещают в кварцевую трубу и в токе водорода (2мл/с) медленно (30 мин) нагревают до 450–470°C, затем систему охлаждают до комнатной температуры. В результате получают порошок сплава 50% Re, 50% Rh с выходом 90–97%.

Способ получения сплавов через КС исключает стадии прессования, спекания в вакууме при 1500°C, плавки в дуговой печи с W-нерасходуемым электродом в атмосфере очищенного гелия и существенно снижает энергетические расходы за счет уменьшения температуры. Для объяснения строения металлов, имеющих ОЦК-, ГЦК- или ГПУ-решетки, в [14] использованы модели, основанные на рассмотрении покрытия кристаллического пространства деформируемыми или пересекающимися шарами, центры которых совпадают с узлами кристаллической решетки. Эти модели далее (при учете сведений об электронном строении атомов) использованы для интерпретации экспериментальных данных термического и барического полиморфизма металлов. В этой же работе обсуждаются вопросы топологических особенностей фазовых переходов ГПУ → ГЦК.

Ю.В. Шубиным этим способом получены и исследованы наносплавы в 36-ти двухкомпонентных системах, в том числе с тугоплавкими металлами: Co–Ir, Co–Re, Re–Ru, Fe–Ni, Au–Cr, Cr–Ir, Cu–Ru, Pt–Re, Re–Rh, Co–Pt, Cr–Ir, Cr–Pt, Cr–Re, Cu–Pd, Cu–Pt, Fe–Ir, Fe–Pt, Ni–Pt, Pd–Zn, Pt–Zn, температуры термолиза которых находятся в интервале от 300 до 900°C [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ICSD – Inorganic Crystal Structure Data (версия 1.7.1. 2010-2). Fachinformations Zentrum, Karlsruhe, Germany (<http://fizkarlsruhe.de>)
2. Головастиков Н.И., Левина В.Н., Симонов В.И. (быв. Кузьменко Р.И., Ансерова Н.М.) Николай Васильевич Белов. М.: Наука, 1987. 191 с.
3. Победимская Е.А., Белов Н.В. // Кристаллография. 1965. Т. 10. Вып. 6. С. 908.
4. Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: БСЭ. 1977. С. 289 (853).
5. Golden Book of Phase Transitions. Wroclaw. 2002. V. 1. 123 p.
6. Hundlung J., Fernandez Guillermet F., Grimvall G. et al. // Phys. Rev. B. Cond. Matter. 1993. V. 48. P. 11685.
7. Чеботарева Е.С., Нуждина С.Г. // Физика металлов и металловедение. 1973. Т. 36. С. 207.
8. Arakcheeva A.V., Chapuis G., Birkedal H. et al. // Acta Cryst. B. 2003. V. 59. P. 324.
9. Hartmann H., Ebert F., Bretschneider O. // Z. Anorg. Allgem. Chem. 1931. B. 198. S. 116.
10. Pavlu J., Vrestal J., Sob M. // Intermetallics. 2010. V. 18. P. 212.
11. Meyer H.J., Mueller-Buschbaum H. // J. Less-Common Metals. 1980. V. 76. P. 293.
12. Большой энциклопедический словарь. Химия. М.: БСЭ, 1998. 791 с.
13. Беляев А.В., Коренев С.В., Лисойван В.И., Громилов С.А. Способ получения сплава родия с рением. А.с. № 410378, Новосибирск: ИНХ СО АН СССР. Приоритет от 10.11.1986 г.
14. Блатов В.А., Сережкин В.Н. // Кристаллография. 1995. Т. 40. Вып. 2. С. 302.
15. Шубин Ю.В. Дис. “Формирование и структурно-фазовые превращения наноразмерных биметаллических частиц основе благородных металлов” д-ра хим. наук. Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2010. 329 с.